



Lacq Rapidoil 2C

Le Rapidoil de Lacq est fait de 2 composantes. Le composant A est à base d'huile végétale et totalement exempt de solvants. Avec une seule couche, vous donnez au bois la couleur et la protection qu'il mérite. L'ajout du durcisseur sans solvant (composant B) accélère le séchage de l'huile pour que la surface traitée puisse être utilisée plus rapidement.

Applicable sur bois intérieur:

- Parquets
- Plateaux de table en bois
- Plans de cuisine
- Autre bois intérieur

Lacq RapidOil 2C est résistant à l'eau, il convient donc également aux salles de bain et aux cuisines. Il colore et protège en une seule couche. Il a une pénétration élevée dans le substrat, ce qui protège le bois de l'intérieur. De plus, le produit est composé à plus de 95% de matières premières renouvelables et offre donc une protection durable.

Traitement:

1. Bois non traité: poncez la surface selon les règles du bois. N'utilisez pas pour cela un grain plus fin que 120. Notez que les marques de ponçage et les irrégularités seront encore plus visibles après l'application de l'huile. Après le ponçage, passez l'aspirateur à fond et éliminez tous les résidus de poussière.
2. Mélangez soigneusement les composants A et B et remuez bien le mélange pendant 2 minutes.
3. Assurez-vous que la surface à traiter est sèche. Appliquez une petite quantité de Lacq RapidOil 2C et étalez-la avec un chiffon ou un polisseur avec un fin tampon beige. Travaillez dans des zones de 5 à 10 m².
4. Laissez agir Rapidoil 2C pendant quelques minutes. Retirez ensuite tout excès d'huile dans les 15 minutes par zone. Utilisez un chiffon ou un polisseur avec un tampon blanc pour cela. La surface doit être sèche au toucher! Terminez toutes les zones de la même manière.
5. Dans un endroit bien ventilé, la surface peut être chargée 24 à 36 heures après le traitement. Après 5 jours, la surface peut être nettoyée et entretenue avec le savon à plancher Lacq.

Faites attention! Le produit est prêt à l'emploi, alors ne le diluez pas! Peut être utilisé pendant un maximum de 4 à 6 heures après le mélange (en fonction de la température et de l'humidité).

Faites attention! Mettez toujours d'abord une éprouvette pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de bois.

Rendement:

Environ 30 à 50 m² par litre. Environ 60 m² par litre pour les applications industrielles.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec à la poussière:	environ 24 heures.
Recouvrable après:	environ 36 heures.
Min. température de traitement:	5 °C.
Max. température de traitement:	30 °C.

Nettoyer:

Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau.

Quantités disponibles:

0,5L & 1L.

Couleurs disponibles:

Naturel, brun, chocolat, craie blanche, blanc crémeux, gris, gris foncé et noir.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Durée de Conservation:

Lacq RapidOil 2C peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement frais et sec et dans son emballage d'origine non ouvert.

Faites attention! Si vous n'avez pas besoin de tout en même temps, ne mélangez pas les composants ensemble, car cela durcit rapidement et ne peut plus être utilisé.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.