



Lacq Huile Deck & Terrasse

L'huile pour terrasses et planchers de Lacq a été spécialement développée pour protéger chaque année votre terrasse et votre plancher en bois (dur) des intempéries. Cela permet de prolonger la durée de vie du bois est prolongée.

Applicable sur bois (dur):

- Pièces VI
- Terrasses
- Clôtures

Traitement:

1. Laisser l'huile pour terrasse et terrasse atteindre la température ambiante. Processus entre 9 °C et 25 °C.
2. Retirez d'abord toutes les couches de peinture et de teinture existantes.
3. Premier bois grisé grisonnant avec Lacq Turbogel.
4. Toujours nettoyer et dégraisser le bois avant le traitement avec de l'huile pour terrasse et terrasse. Utilisez Fluxaf Pro-Clean ou Fluxaf Power-Clean pour cela.
5. Remuez bien par le bas.
6. Utilisez un pinceau plat ou un rouleau adapté à la peinture à base de solvant.
7. Appliquez l'huile sur le bois dans le sens de la longueur pour une bonne finition. Travaillez par zones ou planche par planche.
8. Laissez l'huile pénétrer pendant 10 à 15 minutes.
9. Pour éviter l'accumulation d'épaisseur de couche, frottez l'excès d'huile avec un chiffon non pelucheux jusqu'à ce que la surface en bois soit sèche au toucher.
10. S'il y a encore des taches «gercées» après le séchage, répétez le traitement.
11. Évitez l'accumulation d'épaisseur de couche: Si vous ne faites pas bouillir l'excès d'huile, des taches brillantes et / ou collantes peuvent se former sur le bois.

Faites attention! La durée de la protection du bois dépend de la qualité du bois, du prétraitement correct, de l'exécution de la peinture, de l'entretien et de l'intensité de la charge.

Faites attention! Mettez toujours d'abord une éprouvette pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de bois.

Rendement:

Environ 10-15 m² par litre.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec à la poussière: environ 1 heure.

Recouvrable après: environ 8 heures.

Faites attention! Les temps de séchage dépendent de la couche appliquée et de la température ambiante. Les conditions optimales sont 20 °C.

Nettoyer:

Nettoyer vos outils à la térébenthine. Après utilisation, sceller hermétiquement et faire demi-tour pour remplir la jante pour une bonne étanchéité.

Faites attention! Il existe un risque de brûlure et d'incendie avec les textiles utilisés. Versez toujours avec de l'eau et laissez sécher complètement.

Quantités disponibles:

0,25L, 0,5L, 1L, 2,5L, 5L, 20L.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Couleurs disponibles:

Naturel et Bankirai

Faites attention! Le type de bois et le nombre de couches appliquées peuvent influencer le résultat de la couleur. Nous vous recommandons donc de toujours configurer d'abord un échantillon afin de pouvoir évaluer le résultat.

Durée de Conservation:

Dans un emballage hermétiquement fermé non ouvert, conservé au sec à une température comprise entre 3 ° C. et 25 ° C, les propriétés du produit sont garanties environ 2 ans. Verser des boîtes à moitié pleines dans une boîte plus petite aide à prévenir la formation et le dessèchement de la peau.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.