



Fluxaf Green

Fluxaf Green est un décapant totalement sûr, pâteux, au pH neutre, adapté pour enlever la plupart des types de peinture de presque toutes les surfaces et ne contient pas d'acides, de bases, de substances dangereuses (telles que NMP), de paraffine ou de conservateurs. Fluxaf Green peut également être utilisé en dessous de 0 °C.

Supprimé:

- Peindre
- Enduits décoratifs

Applicable sur presque toutes les surfaces, telles que:

- Béton
- Pierre naturelle
- Autres surfaces minérales telles que
 - Bois
 - Métal y compris alliage
 - Cuivre
- Le plastique sera généralement affecté.

Traitement:

1. Fluxaf Green est un produit stable, mais lorsqu'il est stocké pendant une longue période, il peut être nécessaire de remuer avant utilisation.
2. Lorsque vous utilisez une brosse ou un rouleau, il est important de remuer pour obtenir la bonne épaisseur. (Lorsque vous utilisez une brosse, nous recommandons une brosse à poils naturels. Certaines brosses en plastique peuvent réagir de manière incorrecte au Fluxaf Green. Le nylon, par contre, ne sera pas affecté.
3. Fluxaf Green est également facile à pulvériser sans air, utilisez une buse avec une ouverture de 0,21 "-0,31" et un angle de pulvérisation de 40-50 °. Grâce à sa viscosité et son pouvoir adhésif uniques, Fluxaf Green ne coule pas des murs ou des plafonds!
4. Fluxaf Green doit être appliqué suffisamment pour que cette couche soit plus épaisse que la couche de peinture ou de plâtre à enlever.
5. Le Fluxaf Green appliqué sur la peinture ou le plâtre pénètre dans la peinture ou le plâtre, de sorte que lorsque la peinture ou le plâtre est enlevé, le décapant de peinture utilisé sera également enlevé. Après décapage, la peinture ou le plâtre doivent être éliminés avec le décapant conformément aux directives locales en vigueur. En pratique, aucun décapant ne sera renversé sur le sol ou ailleurs.
6. Temps de traitement: d'une demi-heure à 4 heures, selon le type de peinture et l'épaisseur des couches de peinture. Dans le cas du plâtre, il est préférable de laisser Fluxaf Green pendant la nuit pour travailler, il est habituel d'appliquer Fluxaf Green sur le plâtre en fin d'après-midi et de le laisser agir jusqu'au lendemain matin. Le plâtre est ensuite complètement dissous et facile à enlever avec un jet d'eau ou un grattoir. Assurez-vous qu'il n'est pas supprimé trop tôt.
7. Si un espace est créé entre les couches de peinture, un deuxième traitement peut être nécessaire, car les couches de peinture inférieures ne sont pas affectées. La lumière du soleil à haute intensité et les vents violents peuvent provoquer un séchage trop rapide du décapant. Dans ces cas, appliquez plus de décapant pour peinture sur les pièces séchées.
8. La peinture dissoute peut être enlevée avec un grattoir, un pinceau ou avec un pulvérisateur haute pression (60-90 ° C).
9. Il est très important que les façades extérieures commencent par le bas et remontent à partir de là.

Faites attention! Mettez toujours d'abord un échantillon pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de bois.

Nettoyage:

Nettoyez les outils avec de l'eau (tiède).

Des mesures de précaution:

- Utilisez des gants et des lunettes de protection.
- Ne pas inhaler le spray du décapant.
- Si Fluxaf Green entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau.
- En cas d'ingestion, consultez un médecin et emportez la fiche de données de sécurité avec vous.
- Lire la fiche de données de sécurité.

Quantités disponibles:

Bidons: 0,5L, 1L, 2,5L, 5L et 20L.

Fûts en acier: 60L et 200L.

IBC: 1000L.

Durée de Conservation:

Fluxaf Green peut être conservé jusqu'à 3 ans entre 10 ° C et 35 ° C dans son emballage d'origine non ouvert.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.fluxaf.com.